PRODUCTINFORMATIEBLAD

025



Activateur 6140

Activator voor cyano-acrylaatlijm

PRODUCTBESCHRIJVING

Activateur 6140 verhoogt de uithardingssnelheid van cyano-acrylaatlijmen en dit geeft een kortere verlijmingstijd.

VOORDELEN

- Snellere uitharding -> Verhoging van de productiviteit;
- Uitharding zonder afsluiting -> Laat de verlijming toe van lastig te verlijmen delen (zie toepassingen).

TOEPASSING

- Verlijmen van poreuze materialen, keramiek, gietijzer, kurk;
- Verlijming bij een luchtvochtigheidsgraad lager dan 50%;
- Verlijming op 2 onderdelen die niet perfect op elkaar passen (roosters, traliewerk, ...);
- Verlijmen bij vrij grote afwijkingen (speling);
- Uitharding van lijm in een gat.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen ..... transparante vloeistof
Dichtheid 0,7
Viscositeit ..... 80 – 120 cSt.
Vlampunt ..... <0°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar.
De **Activateur 6140** aanbrengen op schoongemaakte en droge onderdelen. Naargelang de temperatuur 30 seconden tot 1 minuut laten drogen. Vervolgens de cyano-acrylaatlijm aanbrengen.

VERPAKKING

Aérosol 210 ml	Ref. 4025A1	x 12
Flacon 1 l.	Ref. 1025I2	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 025 Ref. 2 – 15/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.