PRODUCTINFORMATIEBLAD

077



Tubelock Extra

Borgings- en afdichtingsmiddel schroefdraad- afsluitdoppen, buizen en verbindingen

PRODUCTBESCHRIJVING

Veelzijdige anaerobe eencomponentenlijm voor het borgen van metalen schroefdraad van afsluitdoppen, buizen en verbindingen. Effectief op alle soorten metaal, bij zowel lage- als hogedruk.

VOORDELEN

Eencomponent, schoon, gemakkelijk in gebruik, niet toxisch;
Vervangt pasta's, kleefbanden en henneptouw. Geen risico op verstopte filters;
Garandeert de dichting van metalen schroefdraden aller aard: messing, ruw of bewerkt staal, rvs, etc.;
Geschikt voor conische en cilindrische verbindingen tot 3 duim;
Beschermt tegen corrosie;
Kan eenvoudig gedemonteerd worden met standaard gereedschap;
Onmiddellijk dichting bij lage druk.

TOEPASSING

Algemeen: borging/afdichting voor warm en koud water, solvents, oliën, benzine, gecomprimeerde lucht en gassen.
Automotive: borging en verlijming van carters, leidingen, verbindingen onderheving aan trillingen
Bouw- en installatiebedrijven: verwarming, borging voor gecomprimeerde lucht en gas, sanitair, klimaatregeling/airco's. hydrauliek, pneumatiek.
Industrie: Hydraulica, pneumatica en borging/afdichting voor gecomprimeerde lucht en gassen
Niet geschikt voor afdichtingssystemen die glycol of glycol/water bevatten (zonnepanelen).

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	thixotrope pasta
Kleur	oranjegeel
Gebruikstemperatuur	-60 tot 150°C. +200°C piekbelasting
Schroefboutbreuk M10 staal (norm NFT 76-124)	10 tot 20 N.m
Verlijmingstijd bij 20°C	<5 minuten op koper en zijn legeringen
	2 tot 10 minuten op staal
	<30 minuten op rvs*
Verlijmingstijd bij 40°C	<2 minuten op koper en zijn legeringen
	1 tot 5 minuten op staal
	<10 minuten op rvs*

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 077 Ref. 2 – 06/03/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Maximale gebruiksspeling ..... 0,4 mm
Opslag..... In de oorspronkelijke gesloten verpakking op
..... een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid ..... 1 jaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Gebruikstemperatuur: +10 tot +40°C. Voor gebruik bij een temperatuur < 10°C: gebruik ORAPI ACTIVATEUR 3140. De lijm gelijkmatig aanbrengen op schoongemaakte en droge oppervlakken (reinigen met ORAPI NETTOYANT 3141) om de speling volledig te kunnen opvullen. De lijm moet nauwgezet op minstens 3 tot 5 draden en de totale omtrek aangebracht worden. Om een snellere verharding op rvs en bewerkt metaal te verkrijgen ORAPI ACTIVATEUR 3140 gebruiken. Het gebruik van voorspanning is niet noodzakelijk.

VERPAKKING

Knijpflacon 50 ml	Ref. 1077 F7	x 6

GOEDKEURINGEN

- InS P1 nr. 1796072
- NSF P1
- AFNOR 751-1-H en DIN DGVW geschikt voor gas :
  - Visuele kwaliteitsassesment volgens norm NF EN 751-1 klasse H
  - Chemische stabiliteitstest volgens norm NF EN 751 klasse H
  - Corrosietest volgens norm NF EN 751 klasse H
  - Effectiviteitstest volgens norm NF EN 751 klasse H
  - Bestendigheidstest tegen gascondensaat volgens norm NF EN 751 klasse H
  - Heetwatertest volgens NF EN 751 klasse H

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.