PRODUCTINFORMATIEBLAD

100



Lubriseal RTV Acetique Transparent

Waterproof - Flexibele pakking - isolatie

PRODUCTBESCHRIJVING

Vloeibare eencomponent pakking op basis van silicone (azijnachtig) voor verlijming en afdichting van allerlei materiaal.

VOORDELEN

- Goede verlijming op allerlei materiaal: hout, agglomeraten, kurk, plijster, glas, metalen, PVC, rvs;
- Bestand tegen oliën, vetten, alifatische solventen, vocht, verdunde zuren;
- Grote flexibiliteit en bestand tegen trillingen;
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik;
- Bestand tegen UV stralen en weersinvloeden;
- Uitstekende, langdurige stabiliteit;
- Economisch: wordt in strengetjes of dunne laagjes aangebracht, een cartridge kan tot 16 m, 5 mm dik verlijmen;
- Kan gebruikt worden op materialen die incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen;
- Bestand tegen hoge temperaturen van -65°C, tot 250°C.

TOEPASSING

Bouw en Constructie:
Onderhouds- en constructiewerken zowel binnenhuis als buitenhuis.
Verlijmen en dichten van electriciteitskasten, lampen, etc.;
Isolatie van elektrische draden;
Al uw voegen: badkuipen, wastafels, vensters, etc.;
(Voedingsmiddelen)industrie:
Afdichten van geluidsdempende deksels, kettingkasten (bewerkt of onbewerkt) zelfs met vrij grote spelingen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen ..... transparante thixotrope pasta
Geur ..... azijn
Gebruikstemperatuur min. en max. ..... -65 tot +200°C.
Hardheid ..... 15 tot 25 Shore A

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 100 Ref. 2 – 07/11/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Huidvorming	10 minuten
Polymerisatiesnelheid	2 tot 5 mm/24 uur
Breukrek	600%
Rekbaarheid	meer dan 70%
Verlijming	nagenoeg onmiddellijk
Uitgehard na	24 uur
CI, F, S niveau	<200 ppm
Opslag	In de oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid	12 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Wordt toegepast met trigger spray of pomp. Toepassingtemperatuur +5°C. tot +40°C. Voor verlijming de lijm in een dunne laag aanbrengen op schoongemaakte en droge oppervlakken. 60-90 seconden aan de lucht laten drogen alvorens de oppervlakken te verbinden. Voor een sterkere verlijming Orapi Primaire 4004 gebruiken. Om een nietvastgekleefde voeg te bekomen, een weinig ORATEN op de oppervlakken verstuiven.
Waarschuwing : is niet overschilderbaar.

VERPAKKING

Cartridge 310 ml	Ref. 1100C3	x 12
Tube 100 g	Ref. 1100T3	x 12

PMUC

Cartridge 310 ml	Ref. 6100C3	x 12
Tube 100 g	Ref. 6100T3	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

GOEDKEURING

- PMUC 17-108
- LABEL SNJF 1 CATEGORY

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.