PRODUCTINFORMATIEBLAD

104



Lubriseal RTV Acetique Noir

Elastische en flexibele vloeibare pakking

PRODUCTBESCHRIJVING

Vloeibare pakking op basis van silicone (azijnachtig) voor verlijming en afdichting van allerlei materiaal.

VOORDELEN

- Goede verlijming op allerlei materiaal: hout, agglomeraten, kurk, plijster, glas, metalen, PVC, rvs;
- Bestand tegen oliën, vetten, alifatische solventen, vocht, verdunde zuren;
- Grote flexibiliteit en bestand tegen trillingen;
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Bestand tegen UV stralen en weersinvloeden. Uitstekende, langdurige stabiliteit;
- Economisch: wordt in strengetjes of dunne laagjes aangebracht;
- Bestand tegen hoge temperaturen van -65°C, tot 250°C.

TOEPASSING

Automotive:
Aandrijvingen en met name voor afdichtingen die blootstaan aan belastingen door hogere temperaturen; Carterpannen, kleppen-, versnellingsbak- en asdeksels, oliepannen, waterpompen, schokdempers; Niet toepassen als koppakking.
Bouw en Constructie:
Onderhouds- en constructiewerken zowel binnenhuis als buitenhuis; Verlijmen en dichten van electriciteitskasten, lampen, etc.; Isolatie van elektrische draden; Al uw voegen: badkuipen, wastafels, vensters, etc.;
Industrie:
Afdichten van geluidsdempende deksels, kettingkasten (bewerkt of onbewerkt) zelfs met vrij grote spelingen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	zwarte thixotrope pasta
Geur	azijn
Dichtheid bij 20oC.	1.02
Gebruikstemperatuur min. en max.	-65 tot +250°C.
Gebruikstemperatuur bij permanent gebruik	-50 tot +200°C.
Hardheid	15 tot 25 Shore A

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 104 Ref. 2 – 07/11/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Huidvorming	10 minuten
Polymerisatiesnelheid	2 tot 5 mm/24 uur
Breukrek	600%
Rekbaarheid	meer dan 70%
Verlijming	nagenoeg onmiddellijk
Uitgehard na	24 uur
Opslag	In de oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Oppervlak grondig reinigen en ontvetten.
2. Snijd de tuit op gewenste dikte af. Draai regelaar open om de klep te openen,.
3. Plaats de tuit aan het begin van de te maken verbindingen. Druk op de hefboom en verdeel de vloeibare pakking in een vloeiende beweging. Aanbrengtemperatuur: +5-+40°C
4. Laat het gedurende enkele seconden blootgesteld aan lucht voordat u het monteert.
5. Om het deksel te sluiten, kan de lijmdikte variëren tot 10 mm. Klem de onderdelen lichtjes samen; draai het deksel na 24 tot 48 uur volledig aan, afhankelijk van de dikte van het aangebrachte product.
6. Als de verpakking niet geheel leeg gaat, een weinig product uit het tuitje laten steken. Bij een volgend gebruik het stukje uitgeharde product eenvoudig verwijderen.
7. Moet de verbinding later weer worden gedemonteerd, smeer dan wat 811 ORATEN op één van de contactvlakken en (niet te vast) aanschroeven.
8. Gebruik 020 PRIMAIRE voor een sterkere hechting.

VERPAKKING

Power Can 200 ml.	Ref. 1104A7	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.