PRODUCTINFORMATIEBLAD

303



Freinage Moyen

Borgingsmiddel voor bouten, schroeven, moeren, etc. – Gemiddelde weerstand

PRODUCTBESCHRIJVING

Anaerobe lijm voor het borgen van bouten, moeren en schroeven. Deze lijm is bestemd voor assemblages die demonteerbaar moeten zijn met standaard werktuigen.

VOORDELEN

- Zeer goed bestand tegen schokken en trillingen, beschermt tegen corrosie. Last is verdeeld over 100% van de oppervlakken;
- Zeer bestand tegen oliën, koolwaterstoffen, warm en koud water, stoom, industriële vloeistoffen en gassen;
- Kan gedemonteerd worden met standaard werktuigen;
- Uitstekende houdbaarheid;
- Voordelig; verpakt in V-vormige flacon die toelaat 100% van de lijm te gebruiken. Met een flacon van 50 ml kunnen 600 stuks M10 schroefbouten vastgezet worden;
- Garandeert een perfecte dichting wanneer er zich voldoende product tussen de draden bevindt.

TOEPASSING

- Voor mechanisch onderhoud in de machinebouw en bij algemene bouwbedrijven, bevestigen en dichten;
- Aanbevolen voor de borging van bouten, schroeven, moeren bij alle soorten mechanica en het borgen, fixeren, blokkeren en versterken van alle assemblages.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	blauwe viskeuze vloeistof
Geur	karakteristiek
Gebruikstemperatuur	-60 tot +150°C, +230°C. zonder trillingen
Viscositeit	500 – 700 cSt.
Aanbevolen minimum/maximum speling	0,05 tot 0,3 mm.
Hechtingstijd op metaal	10 tot 25 min. bij 25°C.
Schroefboutbreuk M10 stalen schroefbout (norm NFT 76-124)	15 - 20 N.m.
Volledige polymerisatie na	24 uur
Opslag	In de oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid	1 jaar

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 303 Ref. 2 – 07/11/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Gebruikstemperatuur: +5 tot +40°C. De lijm zodanig aanbrengen dat de speling perfect opgevuld is, op schoongemaakte en droge oppervlakken. Reinigen met NETTOYANT 3141 – 016. De onderdelen assembleren en ze niet behandelen tijdens de hechtingstijd (eerste 10 tot 15 minuten). Om een snellere hechting te verkrijgen (op rvs, behandelde metalen of wanneer het koud is) ORAPI ACTIVATEUR 3140 - 015 gebruiken.

VERPAKKING

Flacon 5 mm	Ref. 1303F1	x 10
Flacon 24 ml	Ref. 1303F9	x 12
Flacon 50 ml	Ref. 1303F3	x 6
Flacon 250 ml	Ref. 1303F5	x 2
Flacon 1 liter	Ref. 1303i2	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.