PRODUCTINFORMATIEBLAD

306



Freinage Faible

Borgingsmiddel voor bouten, schroeven, moeren, etc. – lage weerstand

PRODUCTBESCHRIJVING

Anaerobe lijm voor het borgen van bouten, moeren en schroeven. Deze lijm is bestemd voor assemblages die gemakkelijk demonteerbaar moeten zijn met standaard werktuigen.

VOORDELEN

- Zeer goed bestand tegen schokken en trillingen, beschermt tegen corrosie. Last is verdeeld over 100% van de oppervlakken;
- Zeer bestand tegen oliën, koolwaterstoffen, warm en koud water, stoom, industriële vloeistoffen en gassen;
- Eenvoudig te demonteren met standaard gereedschap;
- Uitstekende houdbaarheid;
- Voordelig; verpakt in V-vormige flacon die toelaat 100% van de lijm te gebruiken. Met een flacon van 50 ml kunnen 600 stuks M10 schroefbouten vastgezet worden;
- Garandeert een perfecte dichting wanneer er zich voldoende product tussen de draden bevindt.

TOEPASSING

- Mechanisch onderhoud bij lichte metaalconstructies en bij lichte belasting in de machinebouw en bij bouwbedrijven;
- Bevestigen en dichten;
- Aanbevolen voor de borging van bouten, schroeven, moeren, bij precisiemechanica;
- Borgen, bevestigen, blokkeren, versterken van alle assemblages;
- Ideaal voor constructies die regelmatig gedemonteerd moeten worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	viskeuze vloeistof
Geur	karakteristiek
Kleur	violet
Gebruikstemperatuur	-60 tot 150°C. +230°C zonder vibraties
Viscositeit	500 tot 700 cPs
Aanbevolen minimum/maximum speling	0,05 tot 0,3 mm
Hechtingstijd op metaal	10 tot 25 minuten bij 25°C
Schroefboutbreuk M10 staal (norme NFT 76-124)	5 tot 15 N.m
Volledige polymerisatie na	24 uur

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 306 Ref. 2 – 07/11/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Opslag..... In de oorspronkelijke gesloten verpakking op
..... een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid ..... 1 jaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Gebruikstemperatuur: +5 tot +40°C. De lijm zodanig aanbrengen dat de speling perfect opgevuld is, op schoongemaakte en droge oppervlakken. Reinigen met NETTOYANT 3141 – 016. De onderdelen assembleren en ze niet behandelen tijdens de hechtingstijd (10 tot 15 eerste minuten). Om een snellere hechting te verkrijgen (op rvs, behandelde metalen of wanneer het koud is) ORAPI ACTIVATEUR 3140 - 015 gebruiken.

VERPAKKING

Flacon 50 ml	Ref: 1306 F3	x 6
Flacon 250 ml	Ref: 1306 F5	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 306 Ref. 2 – 07/11/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.