PRODUCTINFORMATIEBLAD

333



Porajoint

Afdichtingsgel voor flenzen en draad
Medium sterkte

PRODUCTBESCHRIJVING

Universeel, ééncomponent anaëroob kleefmiddel voor het afdichten van bewerkte pakkingvlakken; speciaal geformuleerd om corrosieve vloeistoffen en sterke trillingen te weerstaan. Kan ook worden gebruikt om draad af te dichten.

VOORDELEN

- Universeel: voor afdichting van flenzen en draad;
- Eéncomponent, schoon, gemakkelijk te gebruiken en niet-toxisch;
- Vervangt papieren pakkingen, pakkingband, bindmiddelen en andere voorgesneden pakkingen;
- Maakt afdichtingen ongeacht vorm, zelfs complexe vormen;
- Geen risico op verstopt raken van filters (bij juiste toepassing);
- Beschermt tegen corrosie;
- Dicht onmiddellijk af bij lage druk (20 bar bij een speling van <0,15 mm).
- De relatieve flexibiliteit van het product absorbeert trillingen.

TOEPASSING

Automotive, industrie:

- Afdichtmiddel voor warm en koud water, oplosmiddelen, oliën, benzine, enz. Afdichtingshuizen, flenzen; enz. die onderhevig zijn aan trillingen;
- Afdichtmiddel voor waterwerken, carburateurs, flenzen, motoren, bewerkte pakkingvlakken, enz;
- Afdichtmiddel van pijp met schroefdraad, doppen, tappen, enz. tot 5 inch;

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	Rode thixotrope pasta
Geur	karakteristiek
Gebruikstemperatuur	-60 tot +150°C, +230 °C max (piek)
Viscositeit	8000 – 100000 cSt.
Weerstand bij afschuiven	8 N/mm2 (NFEN1465)
Hechtingstijd bij 20°C	<10 minuten op koper en koperlegeringen
	15 tot 30 minuten op staal
Maximum speling	1 mm bij gebruik van Activateur 3140
Opslag	In de oorspronkelijke gesloten verpakking op
	een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid	1 jaar

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 333 Ref. 2 – 07/11/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Klaar voor gebruik. Verwerkingstemperatuur: + 5 ° C tot + 40 ° C.

Gebruik ORAPI ACTIVATEUR 3140 bij toepassing bij een temperatuur lager dan 10 ° C.
Breng het hechtingsmiddel gelijkmatig aan op een schoon en droog oppervlak en vul de speling helemaal in.
ORAPI NETTOYANT 3141 - 016 wordt aanbevolen voor een effectieve reiniging.

Om een snellere polymerisatie te verkrijgen (op rvs, behandelde metalen of wanneer het koud is) ORAPI ACTIVATEUR 3140 - 015 gebruiken.
We raden aan te wachten met de inbedrijfstelling tot de polymerisatie is voltooid.

VERPAKKING

Spuit 25 ml	Ref. 1333E4	x 12
Tube 50 ml	Ref. 1333T2	x 6
Tube 200 g	Ref. 1333T4	x 2
Flacon 250 ml	Ref. 1300F5	x 2

PMUC

Tube 50 g	Ref. 6333T2	x 6

GOEDKEURINGEN

- PMUC 16-0072

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.