PRODUCTINFORMATIEBLAD

352



Super Gel

Zeer snelle lijm in gelvorm

PRODUCTBESCHRIJVING

Mono-component cyanoacrylaatlijm in gelvorm voor zeer snelle verlijming van velerlei materialen. Geschikt voor alle materialen. Het werkt uitstekend op verticale, omgekeerde (ondersteboven) toepassingen en het verlijmen van poreuze en absorberende materialen.

VOORDELEN

- Sterk -> Verlijming van het hoogste kwaliteitsniveau, grote weerstand tegen lostrekken;
- Snel uithardend -> Ultrasnelle verwerking;
- Knijptube -> Gebruiksvriendelijk;
- Heldere lijm -> Veelzijdig toepasbaar;
- Trekt geen draden -> Schoon verwerkbaar.

TOEPASSING

- Mechanica, elektronica, optiek, juweliers, uurwerken, speelgoed, verwerking van kunststof, huishoud-elektronica, decoratieve voorwerpen (snuisterijen), vaatwerk, verpakking en decoratie;
- Alle soorten materialen met uitzondering van teflon, polyethyleen en afgeleiden;
- Verlijmt een grote variatie van metalen, plastics en elastomeren;
- In het bijzonder geschikt voor het verlijmen van hout, papier, stoffen enz.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen ..... viskeuze vloeistof
Dichtheid 1,1
Viscositeit ..... gel
Vlampunt ..... > 85°C.
Gebruikstemperatuur ..... -60 tot +100°C
Diëlektrische doorslag..... .25 kV/mm
Verlijmingstijd:
Plastic, Glas, Rubber .....2 tot 30 seconden
Metaal .....2 tot 60 seconden
Treksterkte staal .....> 18 N/mm2
Treksterkte rubber.....> 10 N/mm2
Afschuifsterkte Alu..... ...> 15 N/mm2
Afschuifsterkte staal.....> 22 N/mm2
Afschuifsterkte ABS-PVC .....> 13 N/mm2

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 352 Ref. 2 – 15/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar.
Voor optimale uitharding (of verlijming) moet de luchtvochtigheid van de omgeving minder dan 50% zijn en de te assembleren delen moeten schoon en droog zijn.

- Orapi **016 Nettoyant 3141** is speciaal ontwikkeld om de oppervlakken te reinigen voor verlijming.
- Om de hechttijd te verminderen als de vochtigheid relatief laag is of als er een aanzienlijke speling tussen de delen is, **025 Activateur 6140** gebruiken. Dit kan echter de mechanische weerstand verminderen.
- Om de hechting op bepaalde oppervlakken te verbeteren **021 Primaire 3450** gebruiken.
- Om de geassembleerde delen los te maken of de verwijderde delen te reinigen **408 Decolleur 3720** gebruiken.

VERPAKKING

330 g koker	Ref. 1352 C3	x 12
20 g tube	Ref. 1352 T7	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.