PRODUCTINFORMATIEBLAD

367



Tubelock C

Borgings- en afdichtingsmiddel metalen pijpen en nozzles

PRODUCTBESCHRIJVING

Universele schroefdraadafdichting voor het afdichten van afsluitdoppen, buizen en metaalachtige schroefdraadverbindingen tot 3". Voor een snelle herstart en gemiddelde weerstand bij demontage. Borging met lagedruk binnen enkele minuten. Bestand tegen de meeste chemicaliën.

VOORDELEN

Eencomponent, schoon, gemakkelijk in gebruik, niet toxisch;
Vervangt pasta's, kleefbanden en henneptouw. Geen risico op verstopte filters;
Garandeert de dichting van metalen schroefdraden aller aard: messing, ruw of bewerkt staal, rvs, etc.;
Geschikt voor conische en cilindrische verbindingen tot 3";
Beschermt tegen corrosie;
Kan eenvoudig gedemonteerd worden met standaard gereedschap;
Onmiddellijk dichting bij lage druk;
Kan tot 1200 bar afdichten na volledige polymerisatie van goed aangebracht product, mits de aansluitingen in goede staat zijn.

TOEPASSING

Algemeen: borging/afdichting voor warm en koud water, solvents, oliën, benzine, gecomprimeerde lucht en gassen.
Automotive: borging en verlijming van carters, leidingen, verbindingen onderheving aan trillingen
Bouw- en installatiebedrijven: verwarming, borging voor gecomprimeerde lucht en gas, sanitair, klimaatregeling/airco's. hydrauliek, pneumatiek.
Industrie: Hydraulica, pneumatica en borging/afdichting voor gecomprimeerde lucht en gassen

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	thixotrope pasta
Kleur	oranjegeel, kan naar bruin verkleuren
Gebruikstemperatuur	-60 tot 150°C. +200°C piekbelasting
Schroefboutbreuk M10 staal (norm NFT 76-124)	10 tot 20 N.m
Verlijmingstijd bij 20°C	<5 minuten op koper en zijn legeringen
	2 tot 10 minuten op staal
	<30 minuten op rvs*
Verlijmingstijd bij 40°C	<2 minuten op koper en zijn legeringen

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 367 Ref. 2 – 06/03/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

..... 1 tot 5 minuten op staal
..... <10 minuten op rvs*

KARAKTERISTIEKEN -2-

Maximale gebruiksspeling ..... 0,4 mm
Opslag..... In de oorspronkelijke gesloten verpakking op
..... een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid ..... 1 jaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Gebruikstemperatuur: +10 tot +40°C. Voor gebruik bij een temperatuur < 10°C: gebruik ORAPI ACTIVATEUR 3140. De lijm gelijkmatig aanbrengen op schoongemaakte en droge oppervlakken (reinigen met ORAPI NETTOYANT 3141) om de speling volledig te kunnen opvullen. De lijm moet nauwgezet op minstens 3 tot 5 draden en de totale omtrek aangebracht worden. Om een snellere verharding op rvs en bewerkt metaal te verkrijgen ORAPI ACTIVATEUR 3140 gebruiken. Het gebruik van voorspanning is niet noodzakelijk.
*gebruik op rvs ORAPI ACTIVATEUR 3140

VERPAKKING

Knijpflacon 50 ml	Ref. 1367F7	x 6
Tube 50 ml	Ref. 1367T2	x 6
Tube 200 ml	Ref. 1367T4	x 2

GOEDKEURINGEN

- Gecertificeerd bij GDF volgens AFNOR NF EN 751.1 H-norm.
- Militair gebruik: Vermeld in NATO databases

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.