PRODUCTINFORMATIEBLAD

602



CT 14

EP-vet op lithiumbasis

PRODUCTBESCHRIJVING

Multifunctioneel, hoogwaardig op lithium gebaseerd vet dat uitstekende prestaties biedt.

VOORDELEN

- Bevat extreme druk, antislijtage, anti-oxiderende additieven zonder zware metalen;
- Hecht goed met metalen en vertoont een goede weerstand tegen water en stof;
- Uitstekend bestand tegen oxidatie;
- Zeer goede anti-slijtage en extreme belasting eigenschappen.

TOEPASSING

Algemeen: CT 14 wordt aanbevolen voor: Rol-, kogel- en naaldlagers, glijlagers, kettingen en scharnieren.
Bouw: Uitrusting en machines voor openbare werken en bouwwerven, grondverzetmachines, hef- en laadmachines en transportvoertuigen,
Landbouw: landbouwmachines en elk mechanisme blootgesteld aan zware omstandigheden, zware belastingen, extreme temperaturen, schokken en vochtige en stoffige omgevingen, waterbehandelingsinstallaties, slotscharnieren, behandelingsstations voor materiaaloverslag- en transportvoertuigen.
Transport: Voertuigen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	licht amber
Verdikker	lithium
Dichtheid	0,7
Druppelpunt (ISO 2176)	185°C
DN factor	>350.000
NLGI graad	2
Penetratie 60 slagen bij 25°C (NFT 60-132)	265/295
4 ball EP test	315 kg
Anticorrosiegedrag (EMCOR) (NFT 60-135)	0
Gebruikstemperatuur	-30 tot + 165°C
Olieviscositeit bij 40°C	200 cSt
Opslag	droge, koele ruimte
	in de oorspronkelijke gesloten verpakking
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 602 Ref. 2 – 31/10/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig en ontvet de onderdelen voordat CT 14-vet toegepast wordt. CT 14 kan worden aangebracht met een aerosol of met een borstel. Goed schudden voor gebruik (bij spuitbus).

VERPAKKING

Aérosol 400 ml	Ref. 4602A4	x 12
Tube 100 g.	Ref. 3602T2	x 12
Koker 400 g.	Ref. 3602C4	x 12
Blik 1 kg.	Ref. 3602B7	x 6
Drum 50 kg.	Ref. 3602O4	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

GOEDKEURINGEN

x

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.