PRODUCTINFORMATIEBLAD

605



WSA

Marinevet

PRODUCTBESCHRIJVING

Zeer goed hechtend EP (Extreme Pressure)-vet voor in een vochtige en agressieve omgeving, voor o.a. lagers in vochtige en maritieme omgeving.

VOORDELEN

- Uitstekend bestand tegen oxidatie, zeer goede antislijtage en extreme belasting eigenschappen;
- Goed bestand tegen U.V. straling;
- Onoplosbaar in koud, warm of zeewater;
- Siliconenvrij;
- Perfecte hechting op metaal.

TOEPASSING

Algemeen: Vanwege de uitzonderlijke bestendigheid, duidelijk krachtige EP-werking en verbazingwekkende stabiliteit wordt WSA aanbevolen voor alle lagers die blootgesteld staan aan moeilijke omstandigheden (water, zware belastingen, etc.). Geschikt voor de hydraulische industrie, papierfabrieken, militaire doeleinden, marine, havens, afsluitingen, etc.
Marine-omgeving: Smering en bescherming van kabels, open aandrijvingen, kettingen, etc. in de omgeving van (zee)water. Smering van assen, bewegende delen, waterwerken, loopbanden, etc.
Automotive: Kettingen van wasstraten, remkabels etc.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	groene, stroperige, plakkerige vloeistof
Verdikker	100% calcium
Dichtheid	0,910
Druppelpunt (ISO 2176)	> 160°C
DN factor	500.000
Penetratie 60 slagen bij 25□C (NFT 60-132)	265/300
Verlies bij 10.000 slagen bij 25°C (NFT 60-132)	5
Verlies 100.000 slagen bij 25°C (NFT 60-132)	25-30
Eigenschappen EP (extreme druk) tot	
4 ball EP test	315 kg
Olie separatie 7 dagen bij 40°C	1.4%
Anticorrosiegedrag (EMCOR) (NFT 60-135)	quotering 0
Koperbladtest 24 uur bij 100°C (ASTM D4048)	quotering 1b
Gebruikstemperatuur	-30 tot + 130°C
Olie viscositeit bij 40°C	870 cSt

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 605 Ref. 2 – 31/10/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Opslag..... droge, koele ruimte
..... in de oorspronkelijke gesloten verpakking
Houdbaarheid ..... 24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Goed schudden voor gebruik (bij spuitbus). De te smeren onderdelen reinigen en het vet gelijkmatig aanbrengen.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml	Ref. 4605A4	x 12
Tube 200 g.	Ref. 3605T4	x 12
Cartridge 410 g.	Ref. 3605C4	x 12
Blik 1 kg.	Ref. 3605B7	x 6
Emmer 5 kg.	Ref. 3605S1	x 2
Drum 25 kg.	Ref. 3605O2	x 1
Drum 50 kg.	Ref. 3605O4	x 1
Drum 180 kg.	Ref. 3605U1	x 1

Aérosol 400 ml. Ref 4605RA4 speciale versie RVI niet-vlambaar

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

GOEDKEURINGEN

NATO: GAI G 460 (Grease for immersed hinges and mechanism).
Aérospatiale Ref.: MAN 2232/79.
STM 7420B.
Duitsland: TL 9150.0066.
UK: D STAN 91.34.
Renault VI: MABEC T845200191.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.