A4512

# TACKY BOOTH COATING

## KLEEFCOATING METALEN SPUITCABINEWANDEN

### PRODUCTBESCHRIJVING

Transparante stofbindende kleefcoating, die stofdeeltjes vasthoudt en tevens beschermt tegen verfoverspray. Geschikt voor metalen spuitcabinewanden, gelakt met een uitgeharde 2-componenten polyurethaan of epoxy. De kleeflak droogt niet helemaal uit en blijft kleverig, zodat stof en spuitnevel zich aan de kleeflaag vasthechten.
*NIET* geschikt voor toepassing op niet uitgeharde lakken, celluloselakken en DHZ-verven en -lakken, zeker niet bij hogere temperaturen, omdat er een interactie kan ontstaan van de verf met de kleeflak en verwijdering onmogelijk wordt. De kleeflak is een product op waterbasis en niet geschikt voor onbehandelde metalen spuitcabinewanden, vanwege roestrisico.

### VOORDELEN

- Stofdeeltjes worden vastgehouden;
- Beschermt tegen overspray;
- Droogt niet uit; blijft kleverig, stof- en spuitnevel hechten zich aan de kleeflaag en niet aan de wand;
- Op waterbasis; makkelijk te verwijderen.

### TOEPASSING

**Schadeherstelbedrijven/spuiterijen:** voor metalen spuitcabinewanden.

### KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Voorkomen | heldere, lichtgele vloeistof |
| Geur | dennengeur |
| Dichtheid bij 20°C. | 1.00 |
| Oplosbaarheid | goed in water oplosbaar |
| Viscositeit | 40 seconden testbeker 4 bij 20°C |
| Beginkookpunt en kooktraject | 100°C bij 760 mmHg |
| pH concentraat | 10 |
| Opslagcondities | in gesloten verpakking, op een droge koele en goed geventileerde plaats, vorstvrij |
| Houdbaarheid | 18 maanden |



**Orapi Applied Nederland B.V.**
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A4512 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Opbrengen en laagdikte**
Roller: 1 laag is voldoende.
Spuiten: Met een spuitpistool met nozzel 1.4-1.8 en een vrij breed spuitpatroon. Zorg er altijd voor dat de hele wand bedekt is, geen stukken overslaan. Er is slechts een dunne laag kleeflak nodig om de wanden te beschermen en het oppervlak gedurende langere tijd kleverig te houden.
**Verwijderen**
Wanneer de kleeflaag verontreinigd is met stof en spuitnevel, kunnen de wanden eenvoudig met water en spons of een hogedrukreiniger worden gewassen en een nieuwe laag kleeflak worden aangebracht.
In cabines met hoge temperaturen (50-80$^{o}$C) is het noodzakelijk de kleeflak regelmatiger te vervangen omdat de coating zal uitdrogen en het verwijderen moeilijk wordt (houdbaarheid ca 50 uren op 50-80$^{o}$C, vervanging meestal elke 2-4 weken). Indien spuitnevel een ononderbroken verffilm vormt op de kleeflak kan het water niet tot de coating doordringen en dient u de verffilm in te kerven voor makkelijkere verwijdering van de kleeflak.

## VERPAKKING

| | | |
|---|---|---|
| Drum 25 liter | Ref. A4512-25 | x 1 |

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.



**Orapi Applied Nederland B.V.**
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl



Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.