PRODUCTINFORMATIEBLAD

A5311



Gasket & Flange Sealant VS18

Afdichtingscompound voor nauwe pakkingen en flensverbindingen

PRODUCTBESCHRIJVING

Thixotropische afdichtingsgel die speciaal ontwikkeld is als pakkingsmateriaal voor nauwe pakkingen en flensverbindingen op waterpompen, versnellingsbakken, brandstofpompen, etc. Ideaal voor moderne motoren. Het is geschikt voor flensverbindingen die in contact komen met water, olie, vloeistof, gas, lucht en andere chemicaliën. Overtollig materiaal droogt niet op buiten de hechtlijn en mengt veilig met vloeistoffen, waardoor blokkades voorkomen worden.

VOORDELEN

- Blijvend elastisch -> voorkomt lekkage, dicht zeer goed af (ongeacht vorm, zelfs complexe vormen en vervormingen van flenzen);
- De flexibiliteit van het product absorbeert trillingen.
- Universeel inzetbaar:
- Geen risico op verstopping;
- Eéncomponent -> direct verwerkbaar;
- Vervangt papieren pakkingen, pakkingband;
- Beschermt tegen corrosie.

TOEPASSING

Automotive, industrie:

- Afdichtmiddel voor brandstof- en waterpompverbindingen, gebarsten pakkingen van carters van motoren en versnellingsbakken, motorthermostaten, uiteinden van luchtcompressoren, nokken op cilinderkoppen en –blokken, pompkoppelingen en kleine brandstoftanks.
- Het is geschikt voor het opvullen van pakkingen, afstandsringen, etc. Ideaal voor zgn. 'koud-op-koud' verbindingen.

.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	rode thixotrope pasta
Geur	karakteristiek
Gebruikstemperatuur	-40 tot +150°C
Viscositeit	500000 cP @ 20°C

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A5311 Ref. 1 – 01/05/2019

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Hechtingstijd bij 20°C..... minuten op koper en koperlegeringen
..... 15 tot 30 minuten op staal
Maximum speling ..... 0.2 mm
Opslag..... In de oorspronkelijke gesloten verpakking op
..... een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.
Houdbaarheid ..... 2 jaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg ervoor dat de delen schoon, droog en olie- en vetvrij zijn.
Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 40°C.
Gebruik ORAPI ACTIVATEUR 3140 bij toepassing bij een temperatuur lager dan 10°C.

Klaar voor gebruik. Druk de tube in, zodat het product uit het tuitje komt. Breng het product aan op één oppervlak en voeg de delen samen. Laat de verbinding 1 uur rusten voor bewerkingshardheid en 12-24 uur voor volledige uitharding. Als de opening groot of het oppervlak ongelijk is, een activator gebruiken om het product te laten uitharden. Dit dient vooraf aangebracht te worden. Uithardingstijd met een activator is 2-3 minuten voor bewerkingshardheid. Na gebruik de tube weer afsluiten.

Om een snellere polymerisatie te verkrijgen (op rvs, behandelde metalen of wanneer het koud is) ORAPI ACTIVATEUR 3140 - 015 gebruiken.

ORAPI NETTOYANT 3141 - 016 wordt aanbevolen voor een effectieve reiniging.

We raden aan te wachten met de inbedrijfstelling tot de polymerisatie is voltooid.

VERPAKKING

Tube 50 ml	Ref. A5311-50	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.