C4920

Metsoak DX4920

Roest- en kalkaanslagverwijderaar

PRODUCTBESCHRIJVING

Roest- en kalkaanslagverwijderaar op basis van fosforzuur, ontvetters en bevochtigers. De ontvetters in het product dringen in het vuil door om het vervolgens te verwijderen. Het oppervlak is dan toegankelijk voor het zuur om te ontkalken of ontroesten. Tevens geschikt voor de verwijdering van hardwateraanslag (kalk), bier- en melksteen en hard geworden eiwit- en zeepresten. Deze eigenschappen zijn toepasbaar voor de reiniging van koelsystemen en installaties in de voedingsmiddelen- en procesindustrie.

VOORDELEN

- Bevat fosforzuur -> snelle verwijdering van roest- en kalkaanslag;
- Bevat roestwerende stoffen -> veilig op rvs;
- Bevat ontvetters en bevochtigers – dringt in en verwijdert vettige aanslag.

TOEPASSING

Algemene, bouw- en procesindustrie

- Voor het verwijderen van roest- en kalkaanslag en hardwateraanslag;

Voedingsmiddelenindustrie

- Voor de reiniging van koelsystemen en installaties.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	kleurloze vloeistof
Geur	mild
Dichtheid bij 20°C.	1.33
Oplosbaarheid	in water oplosbaar
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
pH concentraat	1
pH werkklare oplossing	bijna 1
Corrosiviteit	corrodeert langzaam metalen en tast nylon en textielvezels aan
Opslagcondities	Bewaren in gesloten verpakking afgezonderd van andere zuren en chloor
Houdbaarheid	30 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI C4920 Ref. 2 – 01/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor zware of hardnekkige vervuiling kan het noodzakelijk zijn voor te reinigen. Afhankelijk van de vervuiling verdunnen, 1 deel APPLIED METSOAK DX4920 op 10 delen water. Opbrengen met borstel, boender of met lagedrukspuit. 5 tot 10 minuten laten inwerken en daarna grondig afspoelen met water. Roestwering: Na reiniging en ontroesting het object spoelen in een oplossing van 1 deel METSOAK DX4920 met 25 delen warm water (85°C.). Koper en koperlegeringen dienen in een apart bad behandeld te worden.

VERPAKKING

5 liter	Ref. C4920-5	x 2
205 liter	Ref. C4920-205	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Corrosief. Bevat fosforzuur. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.