PRODUCTINFORMATIEBLAD

K1612

Zinc Alu Spray

Zinkstofrijke aluminiumcoating

PRODUCTBESCHRIJVING

Aluminiumkleurig product op basis van aluminium en zink met een uitstekende dekking en roestbescherming. ZINC ALU SPRAY is zeer zinkstofrijk. Door de galvanische werking tussen de ZINC ALU SPRAY en metaal wordt het metaal elektrochemisch beschermd. Dit wil zeggen dat de zinkstof werkt als een anode en het ijzer dientengevolge kathodisch wordt beschermd, dat zeer geschikt is voor het bijwerken van nieuwe zinkconstructies. Het product hardt snel uit en is bestand tegen hoge temperaturen. ZINC ALU SPRAY geeft een duurzame bescherming aan alle metalen.

VOORDELEN

- Bevat zink -> Uitstekende roestwering;
- Vloeit goed uit -> gemakkelijk toepasbaar
- Herstelt lasnaden -> mooi resultaat;
- Geen damp- of vlamvorming -> behandelde oppervlakken kunnen veilig gelast worden.

TOEPASSING

Metaalbedrijven, reparatiebedrijven, scheepswerven e.d. Zeer geschikt voor het beschermen van blank metaal en het bijwerken van nieuwe zinkconstructies.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	zilvergrijze verf in spuitbus
Geur	oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C.	0.711
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Oplosbaarheid	niet met water mengbaar
Drijfgas	propaan/butaan
Stofdroog	Na 10-15 min
Kleefvrij	Na 20 tot 30 min
Uitgehard/Overschilderbaar	Na 24 uur
Hittebestendigheid	tot 250°C.
Corrosiviteit	niet corrosief
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1612 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Alvorens ZINC ALU SPRAY aan te brengen is het noodzakelijk om vet en andere vervuiling volledig, en roest zo goed mogelijk, van het te behandelen oppervlak te verwijderen. ZINC ALU SPRAY hecht alleen maar op verfrestvrije ondergrond (blank metaal). Voor gebruik de spuitbus goed schudden tot de bal ratelt en vervolgens ongeveer nog een minuut goed schudden. Van een afstand van ongeveer 30 centimeter met gelijkmatige bewegingen opspuiten. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

VERPAKKING

Aerosol 500 ml	Ref. K1612-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.