K1630

Red Primer

Goed dekkende rode primer

PRODUCTBESCHRIJVING

Rode primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet en aardewerk. Geschikte primer als voorbehandeling voor het aflakken met alkydhars-, nitro-cellulose-, 1-K acrylaat- en 2-K acrylaatlakken.

VOORDELEN

- Dekt in één keer -> snel verwerkbaar;
- Hecht op vele goed gereinigde ondergronden -> breed inzetbaar;
- Vloeit goed uit -> makkelijk op te brengen;
- Corrosiewerend -> beschermd het metaal.

TOEPASSING

In de industrie, in de bouw, bij reparatiebedrijven, scheepswerven e.d. Vooral te gebruiken als primer en anticorrosielaag op staal.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	rode verf in spuitbus
Geur	oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C.	0.711
Ontvlambaarheid	licht ontvlambaar (grenzen 0.8-9.0 vol% in lucht)
Oplosbaarheid	niet oplosbaar in water, oplosbaar in ketonen/esters
Stofdroog	Na 10-15 min
Kleefvrij	Na 20 tot 30 min
Uitgehard/Overschilderbaar	Na 24 uur
Drijfgas	propaan/butaan
Hittebestendigheid	tot 250°C.
Corrosiviteit	niet corrosief
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	12 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1630 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Alvorens Orapi Applied RED PRIMER aan te brengen is het noodzakelijk om vet en andere vervuiling volledig, en roest zo goed mogelijk, van het te behandelen oppervlak te verwijderen. Red Primer hecht alleen maar op verfrestvrije ondergrond (blank metaal). Voor gebruik de spuitbus goed schudden tot de bal ratelt en vervolgens ongeveer nog een minuut goed schudden. Van een afstand van ongeveer 30 centimeter met gelijkmatige bewegingen opspuiten. Na ca. 24 uur harden kan de laag rode grondverf met een verflaag bedekt worden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1630-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.