K1638

White Filler

1K Witvullende Primer

PRODUCTBESCHRIJVING

Sneldrogende 1K witvullende primer voor het corrigeren van beschadigingen in oppervlakken zoals schuurgroeven, kleine steenslagschade etc. Het kan ook worden gebruikt voor het opbouwen van een dikkere extreem corrosiebestendige film. Kan worden overgecoat met de meeste moderne coatings. De spuitbus is voorzien van een verstelbare nozzle die een professioneel spuitbeeld geeft zonder overspray, zoals bij een spuitpistool het geval is. Met de verstelbare nozzle kan zowel horizontaal als verticaal gespoten worden.

VOORDELEN

- Spuitbus -> er hoeft geen spuitpistool schoongemaakt te worden, langere gebruiksperiode;
- Sneldrogend ->, gemakkelijk in gebruik met een eenvoudige voorbereiding;
- Harde en flexibele primerlaag -> gemakkelijk te schuren, minder kans op scheurvorming;
- Hoog vastestofgehalte -> goede vul- en opbouweigenschappen;
- Compatibel met kunststoffen en metaal -> breed inzetbaar;
- Goede onderlaag voor een brede reeks aan lakken -> veelzijdig toepasbaar;
- Verstelbare nozzle -> geeft een professioneel spuitbeeld;
- Bestand tegen benzine.

TOEPASSING

Garages en schadeherstelbedrijven: voor het opvullen van oneffenheden op oppervlakken. Ideaal voor het herstellen van kleine beschadigingen zoals krassen, schuurgroeven, steenslag etc, etc,

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	dikke vloeistof
Kleur	RAL 9003 wit
Geur	oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C.	0.888
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Basis	combinatie van acrylic en vinyl-chloride resin
VOS-gehalte	640.8 g/l
Vaste stof gehalte	circa 35% w/w
Vaste stof gehalte coating	circa 53% w/w
Zoutsproeitest	70 mµ 500 uur RI 0
Stofdroog	na ca. 10 minuten
Uitdamptijd	ca. 10 minuten

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1638 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Overspuitbaar ..... na ca. 2 uur
Schuurbaar ..... na ca. 15 minuten
Opslagcondities ..... droge, koele ruimte
Houdbaarheid ..... 24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling :
Reinig de ondergrond voor het schuren eerst grondig met Supersolve.
Oude laklagen: Droog -Schuur met P280 – P320
Nat- Schuur met P600-P800
Staal: Verwijder roest en schuur droog met P280-P320
Polyester Body Filler: Laatste schuurstap droog P280-P320
Reinig vervolgens met Supersolve.
Voor een hoge corrosiebescherming dient blank metaal worden behandeld met een anticorrosie primer vóór de White Filler.
Aanbrengen vullende primer:
De ondergrond moet schoon droog en vetvrij zijn. Voor een goed resultaat moet de spuitbus op kamertemperatuur zijn. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten **zeer goed schudden** en op een proefstukje spuiten. Aanbrengen bij een verwerkingstemperatuur van 15°C tot 30°C. Van een afstand van ongeveer 25 tot 30 centimeter met gelijkmatige bewegingen opspuiten. De primer kruislings aanbrengen totdat de laagdikte is bereikt. Laat de White Filler uitdampen/drogen. Schuur de White Filler laag licht om de beste hechting van de volgende laag te krijgen. .
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (Spuitbus op de kop houden en de nozzle circa 5 seconden ingedrukt houden)
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.
Werkcondities :
Luchttemperatuur : 15°C-30°C
Oppervlaktemperatuur : 15°C-30°C (boven het condensatiepunt van water in de lucht)
Temperatuur van de aerosol : 18°C-25°C
Relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 80% zijn.

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1638-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.