PRODUCTINFORMATIEBLAD

K1642

Etch Primer

1K Etsprimer Matgrijs

PRODUCTBESCHRIJVING

Sneldrogende matgrijze 1K etsprimer voor het primeren van blank metaal zoals aluminium, staal, verzinkt staal voordat het een coatinglaag krijgt. Het product geeft een antiroestbescherming door middel van zinkfosfaat. Gemakkelijk te schuren. Kan worden overgespoten door een brede reeks aan lakken zoals: alkyd-, cellulose- of epoxy gebaseerde coatings. De spuitbus is voorzien van een verstelbare nozzle die een professioneel spuitbeeld geeft zonder overspray, zoals bij een spuitpistool het geval is. Met de verstelbare nozzle kan zowel horizontaal als verticaal gespoten worden.

VOORDELEN

- Spuitbus, waardoor er geen spuitpistool schoongemaakt behoeft te worden, langere gebruiksperiode;
- Sneldrogend, gemakkelijk in gebruik met een eenvoudige voorbereiding;
- Harde en flexibele primerlaag, gemakkelijk te schuren, minder kans op scheurvorming;
- Uitstekende hechting op blank metaal. Goede onderlaag voor een brede reeks aan lakken;
- Bestand tegen benzine chemicaliën en weersinvloeden. Veelzijdig toepasbaar;
- Verstelbare nozzle, wat een professioneel spuitbeeld geeft.

TOEPASSING

Personen- en bedrijfswagens, motoren, boten, caravans en bussen.etc.: doorgeschuurde plekken op staal, aluminium en gegalvaniseerd staal.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	dikke vloeistof
Kleur	matgrijs
Dichtheid bij 20°C.	0.829
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Basis	polyvinyl-butylralresin
VOS-gehalte	681.0 g/l
Vaste stof gehalte	circa 13% w/w
Stofdroog	na ca. 15 minuten
Uitdamptijd	circa 20 minuten
Kleefvrij	circa 30 minuten
Overspuitbaar	na ca. 1 uur
Schuurbaar	Na ca. 1 uur

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1642 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Opslagcondities ..... droge, koele ruimte
Houdbaarheid ..... 24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling :
Verwijder loslatende oude verfresten en reinig de ondergrond voor het schuren eerst goed met Supersolve. Schuur het oppervlak.
Staal: verwijder roestplekken en schuur de ondergrond. Maak vervolgens stofvrij en ontvet nogmaals.
Verzinkt staal en aluminium: ruw de ondergrond op met een schuurpad :Type A Very Fine. Maak oppervlak vervolgens stofvrij en ontvet nogmaals.
Aanbrengen etsprimer:
De ondergrond moet schoon droog en vetvrij zijn. Voor een goed resultaat moet de spuitbus op kamertemperatuur zijn. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en op een proefstukje spuiten. Aanbrengen bij een verwerkingstemperatuur van 15°C tot 30°C. Van een afstand van on¬geveer 25 tot 30 centimeter met gelijkmatige bewegingen opspuiten. De primer in twee vloeiende kruislagen aanbrengen.
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (Spuitbus op de kop houden en de nozzle circa 5 seconden ingedrukt houden)
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.
Werkcondities :
Luchttemperatuur : 15°C-30°C
Oppervlaktemperatuur : 15°C-30°C (boven het condensatiepunt van water in de lucht)
Temperatuur van de aerosol : 18°C-25°C
Relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 80% zijn.

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1642-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.