K1648



Underbody Coating Black

Coating tegen steenslag

PRODUCTBESCHRIJVING

Hoogwaardige beschermingscoating voor de onderkant en zichtbare carrosserie-onderdelen van voertuigen.

VOORDELEN

- Hecht zeer goed op het oppervlak;
- Blijvend elastisch en daardoor minder kans op scheurvorming;
- Goed weersbestendig;
- Bestand tegen zwakke zuren en basen;
- Uitstekende corrosiewerende werking;
- Spuitbus, waardoor er geen spuitpistool schoongemaakt behoeft te worden, langere gebruiksperiode;
- Sneldrogend, gemakkelijk in gebruik met een eenvoudige voorbereiding;
- Uitstekende hechting op blank metaal Goede onderlaag voor een brede reeks aan lakken;
- Overspuitbaar met alle verfsystemen;
- Geluiddempend.

TOEPASSING

Personen- en bedrijfswagens, motoren, aanhangwagens, caravans en bussen.etc.: doorgeschuurde plekken op staal, aluminium en gegalvaniseerd staal.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	dikke vloeistof
Kleur	zwart
Dichtheid bij 20°C.	0.84 g/cm3
Ontvlambaarheid	aerosol, brandbaar (door drijfgas)
Vlampunt	< 0°C (vanwege aerosol niet bruikbaar)
Ontploffingsgrenzen	aerosol, brandbaar (door drijfgas)
Onderste:	1,2 Vol %
Bovenste:	10,9 Vol %
VOS-gehalte	579,1 g/l (69,2%)
Vaste stof gehalte	circa 30,7 % w/w
Stofdroog	na ca. 30 minuten
Kleefvrij	circa 60 minuten
Overspuitbaar	na ca. 2 uur
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling :
Verwijder loslatende oude verfresten en roest.

Aanbrengen Underbody Coating Black:
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.
De Underbody Coating aanbrengen in meerdere lagen. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte. Na het drogen, zonder schuren overspuitbaar met alle verfsystemen.

Schoonspuiten nozzle:
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

Werkcondities :
Ideale verwerkingstemperatuur: 15°C-30°C.
Temperatuur van de aerosol: 18°C-25°C.
Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1648-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.