PRODUCTINFORMATIEBLAD

S9173

FINE LINE TAPE

PVC Masking Tape

PRODUCTBESCHRIJVING

Blauwe PVC masking tape, die zeer bestendig is tegen petrochemische oplosmiddelen. De tape is erg soepel en geeft een gladde, scherpe afplaklijn. De bovenzijde bestaat uit een 0,13 mm polyvinyl chloride laag. De kleeflaag bestaat uit verschillende rubbersoorten en geeft een hoge temperatuurbestendigheid gedurende 10 tot 15 minuten bij bewerkingen tot 155°C. De tape heeft een hoge kleefkracht. De werking wordt versterkt als de tape aangedrukt wordt.

VOORDELEN

- Zeer soepele tape -> geeft een gladde, scherpe afplaklijn;
- Vanwege de 0,13 mm dikke polyvinyl chloride laag zeer bestendig tegen solvents;
- Hoge temperatuurbestendigheid gedurende 10-15 minuten bij bewerkingen tot 155°C.
- Hoge kleefkracht.

TOEPASSING

Uitermate breed inzetbaar voor velerlei toepassingen in diverse bedrijfstakken. Enkele toepassingen zijn:

- **Automobiel- en transportsector**: voor het glad en scherp afplakken bij hoge temperaturen in o.m. carrosseriebedrijven;
- **Industrie**: voor het glad en scherp afplakken. Het wordt afgeraden de tape buiten toe te passen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	blauwe tape
Breedte	6 mm
Treksterkte	210 N/100 mm
Kleefkracht op staal	16.42 N/100 mm
Kleefkracht op staal (20 min. inwerktijd)	26.3 N/100 mm
Uittrekvermogen (tot tape breekt)	100%
Temperatuursbestendigheid na aanbrengen	-0° tot > +155°C
Opslag	droge, goed geventileerde ruimte,
	temp. 10°C en 30°C
Houdbaarheid	min. 12 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI S9173 Ref. 2 – 13/07/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond goed droog, glad, stof- en vetvrij maken. Vervolgens de tape bij een temperatuur tussen 15°C. en 35°C. aanbrengen. De tape dient zo hard mogelijk aangedrukt te worden, om een maximale hechting te bereiken. MAXIMALE KLEEFKRACHT WORDT, BIJ EEN TEMPERATUUR VAN 23°C BEREIKT NA 24 UUR.

VERPAKKING

Rol 6 mm x 33 m.	Ref. S1973-33	x 1

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.